

Produktdatablade

Gulvmaling extra dækkendeolie

2376

Anvendelsesområde

Indendørs på fx trægulve samt velafhædede cement- og betongulve, som er minimum 1 år gamle. Særlig velegnet til bryggers- og kældergulve. Udendørs på betonoverflader som fx altangulve eller trapper. Er ikke egnet på grundvandspåvirkede gulve samt på gamle oliemalede og lakerede gulve med fx fernislak og bonevoks.

Egenskaber

Urethan-alkydmalning som kan tones i lyse nuancer. Har ekstra god dækkesevne og slidstyrke. Er vandresistent, smudsafvisende og nem at rengøre.

Klargøring

På tidligere behandlede overflader fjernes løstsiddende materiale til fast bund, og der rengøres med Dyrup Grundrens.oliepletter fjernes med cellulosefortynder eller penselrens. Kalk- og sæberester fjernes med 32% eddikesyre fortyndet 1:3 med vand. Der vaskes efter med rent vand. Blanke flader slibes matte. Ubehandlet beton rengøres for støbeslam. Bunden skal derefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende.

Maling

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Påfør 2-3 lag maling til tilfredsstillende resultat er opnået. På sugende bund fortyndes første lag med op til 20% mineralsk terpentin. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Advarsel Brandfarlig væske og damp. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug egnede beskyttelseshandsker. Bær beskyttelse til øjne og ansigt holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl eller brus huden med vand. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/ beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Tekniske data

Bindemiddel: Alkyd
Fortynding: Mineralsk Terpentin
Glans v. 60°: ca. 50
Påføring: Pensel eller glatrulle. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Berøringstør: efter 1 time
Overmalbar: efter 4 timer
Gennemhærdet: Ca. 7 døgn. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne: ca. 13 m²/litr.
Opbevaring: Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.
MAL-kode: 2-1
Miljø og sikkerhed: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning. Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 499 g/l VOC.
Rengøring af værktøj: Terpentin

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.